

INNOVATIVE®
TECHNOLOGY



Bit Flex

ИНОВАЦИЯ В ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА



Bit Flex е модифицирана битумна емулсия състояща се от два компонента, които се впръскват и създават химична реакция. Двата компонента се впръскват паралелно и прилепват за мястото, което се хидроизолира като формират битумно покритие.

Еластичността на продукта спомага за формирането на битумна мембрана, която притежава висока еластичност и дълготрайна механична якост.

ГЛАВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид	Течност, черен цвят Опаковка
Опаковка	1000 л/10000 л
Съхраняване	18 месеца на температура от +5С до 35С в контейнерите, в който е доставен продукта
Дебелина	от 2 мм до 6 мм (в зависимост от изискванията на клиента и повърхността, върху която се нанася)
Приложение	Да се изпълнява при температура от +5С, на почистена и суха повърхност

ГЛАВНИ ПРЕДИМСТВА

- 01** Бързо и лесно полагане, което спомага за извършване на прецизна работа и подобряване на производителността.
- 02** Гарантирана хидроизолация против вода и влага, с висока температурна устойчивост от -22С до 125 С
- 03** Много добри адхезационни свойства, към всякакви видове повърхности (метални, дървени, бетонни повърхности и т.н.)
- 04** Висока еластичност и дълготраен живот на битумната мембрана
- 05** Лесно и бързо полагане, като за 1 работен ден се полагат 1500 кв.м
- 06** Бързо втвърдяване на продукта като се формира слой веднага след нанасянето
- 07** Продукт, който не наранява основата на която се полага
- 08** Бързо полагане, без нагряване на продукта
- 09** Екологично чист продукт, без всякакви токсини
- 10** Дълготраен период на съхранение до 18 месеца
- 11** Продукта е стандартизиран с Европейските и Български стандарти



ТЕСТОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ЕМУЛСИЯТА

Плътност	0,90-1,0Кг/см3
Устойчивост на замръзване до -120С	Запазване на плътността
Формиране на външен слой	<1 мин
Достигане на максимални свойства след	24 часа
Гъвкавост	1 (Без напукване)
Устойчивост на вода	Без напукване и загуба на прилепващите свойства 1
	Без размекване, загуба на прилепващите свойства или разлагане на продукта
Устойчивост на топлина	125 ^{0С}
Устойчивост на замръзване	-22 ^{0С}
Якост	0,4(N/мм ²)
Еластичност	~1800%
Еластично възстановяване	>80%

